



2412

Nordkalk Oy Ab, Skräbbölentie 18, 21600 Parainen  
Nordkalk Oy Ab, Tytyrinkatu 7, 08100, Lohja

09

0150-Nordkalk-04042018

**EN 13043:2002/AC:2004**

*Asfalttifilleri, Nordkalk Kalkkifilleri 63 TY*

*Kiviainekset teiden, lentokenttien ja muiden liikennöityjen  
alueiden asfalttimassoihin ja pintauksiin*

|  |  |
|--|--|
| Rakeisuus  | 2,000 mm - 100 %<br>0,125 mm - 87 - 97 %<br>0,063 mm - 70 - 80 % |
| Blaine-testi   | NPD  |
| Kiintotiheys   | 2,75 Mg/m <sup>3</sup>   |
| Tiivistetyn fillerin tyhjätila (Rigden)                  | V <sub>28/45</sub>   |
| Pehmenemispisteen muutos –<br>"Rengas-kuula testi"       | NPD  |
| Lisätyn fillerin "bitumiluku"                            | NPD  |
| Vesiliukoisuus   | NPD  |
| Vesiherkkyys   | NPD  |
| Haitalliset hienoainekset                                | NPD  |
| Kivihiililentotuhkan heikutushäviö                       | NPD  |
| Kalkkifillerikiviaineksen<br>kalsiumkarbonaattipitoisuus | CC <sub>70</sub>   |
| Vaarallisten aineiden<br>vapautuminen                    | NPD  |
| Jäädytys-sulatuskestävyys                                | NPD  |